

SPEZIFIKATION

Bereich: Überwasser, wie z. B. Aufbauten und Decks



Untergrundvorbehandlung: Strahlentrostung nach min. PSa2 (ISO) bzw. Reinigung des geeigneten Schiffbau-Shopprimers.
 Vor Überarbeitung muß die Oberfläche frei von Ölen, Fetten und sonstigen Verunreinigungen sowie tragfähig für Folgeschichtungen sein.

Schicht	Produkt	Artikel-Nr.	Farbton	TSD µm	NSD µm	Ergiebigkeit theor. m²/l	Ergiebigkeit prkt. m²/l	Intervall (+20°C) min / max	Applikation	Verdünnung	
							Verlustfaktor 35%				

Zur Optimierung des Korrosionsschutzes empfehlen wir als Erstgrundierung auf entrostetem Stahl HANSAZINC ST, Mischung 93:7 nach Volumen.
 Durch die Pigmentierung mit Zinkstaub wird ein aktiver Korrosionsschutz erzielt und das nachfolgende Beschichtungssystem qualitativ erheblich aufgewertet.

1 x voll	HANSAZINC ST	73009-73920-0070	dunkelgrau	75	130	7,6	5,0	8 Std / 90 Tg	AS / S	03089-00090
----------	--------------	------------------	------------	----	-----	-----	-----	---------------	--------	-------------

Wirtschaftliches Beschichtungssystem mit guter mechanischer Belastbarkeit auf Basis zweikomponentiger, modifizierter Epoxidharze
 und vielfältigen Überarbeitungsmöglichkeiten, Mischungsverhältniss Vol.-Mischung 77:23, Gew.-Mischung 6:1

1 x voll	HANSAPOX Multicolor HS	33235-Farbton-2077	begr. Auswahl	125	170	5,8	3,8	12 Std / 90 Tg	AS / S	03089-00090
1 x voll	HANSAPOX Multicolor HS	33235-Farbton-2077	begr. Auswahl	125	170	5,8	3,8	12 Std / 90 Tg	AS / S	03089-00090
1 x voll	HANSADUR Topcoat	33040-Farbton-0011	nach Wahl	75	135	7,5	4,9	8 Std / --	AS / S	03089-00200

Technische Hinweise:

Der praktische Bedarf wurde mit einem Verlustfaktor von 35% ermittelt. Hier kann es konstruktions- bzw. applikationsbedingt zu Abweichungen kommen.

Applikation: R = Rolle, P = Pinsel, AS = Airless-Spritzen, S = Luftdruckspritzen
 Die genannten Verarbeitungsmethoden verstehen sich auf die jeweils genannten Schichtdicken.
 Bei Verarbeitung mittels Pinsel oder Rolle sind nur begrenzte Schichtdicken erreichbar.

Standorte in D-49191 Belm-Vehrte und D-39291 Stegelitz bei Magdeburg